


ROHRE AUS KUPFER TUBES MADE FROM COPPER



Material: Cu-DHP

Standards: EN 1057 / EN 12449 / EN 12451 / EN 12735-1

Cu-DHP Rohre R250 in Herstellängen von 5 Metern
Cu-DHP Pipes R250 in production length of 5 meter

RA mm	s mm	Gewicht weight kg / m	s mm	Gewicht weight kg / m	s mm	Gewicht weight kg / m
6,0	1,0	0,14				
8,0	1,0	0,19	1,50	0,27		
10,0	1,0	0,25	1,50	0,35	2,00	0,44
12,0	1,0	0,30	1,50	0,43	2,00	0,55
14,0	2,0	0,66				
15,0			1,50	0,55		
16,0	1,5	0,59	2,00	0,76		
18,0	1,5	0,68				
20,0	2,0	0,98			2,5	1,22
22,0	1,5	0,84				
25,0	2,0	1,26				
28,0	1,5	1,09	2,00	1,42		
30,0	2,0	1,53				
35,0	1,5	1,37	2,50	2,22		
38,0	2,0	1,97				
42,0	2,0	2,19				
44,5	2,5	2,87				
54,0	2,0	2,84				
57,0	2,5	3,72				
76,1	2,0	4,04	3,00	5,98		
88,9	2,0	4,75	2,50	5,91		
108,0	2,5	7,21				
133,0	2,5	8,91				


Mechanische Eigenschaften Mechanical properties

	Zugfestigkeit Tensile strength N/mm ²	0,2% Dehngrenze 0,2% yield strength N/mm ²	Bruchdehnung A5 elongation A5 %	Aufweitung expansion %
EN 1057 R250	min. 250	-	min. 20	
EN 12449 R250	min. 250	min. 150	min. 20	
EN 12451 R250	min. 250	min. 150	min. 20	min. 20

Fittinge / Fittings

Bei Bedarf, sind wir in der Lage, Löt-, Schweiß-, Pressfittinge und auch Verschraubungen für Kupferrohrsysteme zu liefern.
If needed we are able to deliver Solder-, Weld-, Press- and Screw fittings for Copper pipe systems.

ROHRE AUS KUPFER TUBES MADE FROM COPPER



Material: Cu-DHP

Standards: EN 12449 / EN 12451 / EN 12735-1

Cu-DHP Rohre R290 in Herstelllängen von 5 Metern
Cu-DHP Pipes R290 in production length of 5 meter

RA mm	s mm	Gewicht weight kg / m
6,0	1,0	0,14
8,0	1,0	0,19
15,0	1,5	0,55
16,0	1,5	0,59
18,0	1,5	0,68
22,0	1,5	0,84
35,0	1,5	1,37
42,0	1,5	1,66
54,0	2,0	2,84
64,0	2,0	3,39
76,1	2,0	4,04
88,9	2,0	4,75
108,0	2,5	7,21
133,0	3,0	10,65
159,0	3,0	12,78

Mechanische Eigenschaften Mechanical properties

		Zugfestigkeit Tensile strength N/mm ²	0,2% Dehngrenze 0,2% yield strength N/mm ²	Bruchdehnung A5 elongation A5 %
EN 12449	R290	min. 290	min. 250	min. 5
EN 12451	R290	min. 290	min. 250	min. 5

Fittinge / Fittings

Bei Bedarf, sind wir in der Lage, Löt-, Schweiß-, Pressfittinge und auch Verschraubungen für Kupferrohrsysteme zu liefern.
If needed we are able to deliver Solder-, Weld-, Press- and Screw fittings for Copper pipe systems.